

Tynk Wapienny – Instrukcja „ krok po kroku „

Zaprawy wapienne to skuteczny materiał do walki z nadmierną wilgocia w pomieszczeniach . Wapno od stuleci sprawdza się także jako tynk elewacyjny utrzymując paro przepuszczalność ścian.

Do pracy z tynkami i gładziami wapiennymi należy używać gumowych rękawiczek i okularów ochronnych. W przypadku dostania się wapna do oczu należy je obficie płukać pod bieżącą wodą lub skontaktować się z lekarzem.

Tynki i Gładzie wapienne możemy nakładać na niemal wszystkie podłoża : cegły wypalane ,porotherm ,suporeks , cegły adobe ,błoczki z gliny lekkiej ,mury słomiane a nawet po uprzednim przygotowaniu drewno .OSB i płyty kartonowo-gipsowe.

Tynk wapienny mieszamy przed użyciem za pomocą elektrycznego mieszadła lub betoniarki, ewentualnie w zależności od potrzebnej konsystencji dolewamy odrobinę wody.

Na uprzednio zmoczoną ścianę nakładamy wcierając pacą lub maszynowo, jednorazową warstwę o maksymalnej grubości 3cm .

Zanim tynk zeszywnieje należy za pomocą pacy zębatej wykonać a nim delikatne wyźłobienia.

Tynk wapienny nie musi być całkowicie suchy aby móc pokryć go gładzią wapienną ale powinien być sztywny i stabilny .

Tynk wapienny w trakcie suszenia bieleje.

Całkowicie wysuszony tynk przed nałożeniem gładzi należy bardzo obficie zmoczyć , woda powinna płynąć po powierzchni.

Gładź wapienna przed nałożeniem powinna być wymieszana i doprowadzona do konsystencji gęstej śmietany , razie potrzeby należy dolać odrobinę wody.

Nakładając gładź wapienną powinniśmy równocześnie kontrolować jej wysychanie aby w porę nadać pożądaną formę estetyczną.

Na większych powierzchniach wskazana jest praca minimum 2 osób aby uniknąć połączeń między kolejnymi partiami materiału.

Gładź wapienną możemy wykańczać za pomocą pacy styropianowej , drewnianej, pacy japońskiej . weneckiej , gąbki lub pędzla .

W trakcie ostatecznego wykańczania ściany pomocny jest spryskiwacz ogrodowy lub bieżące nawilżanie za pomocą pędzla.

W razie dodatkowych pytań prosimy pisać na : [lepianka@lepianka.org](mailto:lepianka@lepianka.org) lub dzwonić :605 257 544 lub skorzystać z formularza na stronie : [www.lepianka.org](http://www.lepianka.org)