

Tynk Gliniany „LEPIANKA” – Nakładanie „Krok po kroku”

- Tynk Gliniany mieszamy z wodą aż osiągniemy konsystencję typowej masy tynkarskiej.
- Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być stabilna ,oczyszczona i zroszona wodą.
- Na ściany wykonane z cegieł ceramicznych lub Adobe, porothermu , suporexu , silikatu czy gliny lekkiej możemy położyć tynk bezpośrednio.
- Ściany lub sufity wykonane z płyt kartonowo-gipsowych,drewna,OSB należy uprzednio przygotować , w razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny :605 257 544.
- Tynk Gliniany możemy nakładać za pomocą pompy tynkarskiej , narzucając kielnią lub najlepiej wcierając bezpośrednio z pacy.
- Jednorazowo warstwa tynku nie powinna przekroczyć grubości 3 cm.
- Ewentualne pęknięcia powstałe podczas suszenia zacieramy na mokro, dodając odrobinę świeżego tynku.
- Tynk po wstępnym stężeniu możemy zacierać pacą styropianową.
- Gładź glinianą nakładamy po całkowitym wyschnięciu tynku.
- Tynki i gładzie gliniane możemy suszyć przy użyciu pieców ,nagrzewnic czy osuszaczy , przy równoczesnym wentylowaniu pomieszczeń.
- Tynk gliniany jest materiałem absolutnie naturalnym i zawiera niewielkie ilości komponentów roślinnych. Jeśli po nałożeniu tynk pozostaje przez dłuższy czas mokry,zawarte w nim nasiona mogą zacząć kiełkować . Wszelka ewentualna roślinność obumiera bezpowrotnie po całkowitym wyschnięciu tynku .
- Tynki lub Gładzie gliniane po dokładnym zatarciu pacą można pozostawić do pomalowania,jednak istnieje wiele sposobów na ostateczne estetyczne ich wykończenie np.:
 - przetarcie wilgotną gąbką
 - wykończenie pacą plastikową
 - wykończenie kielnią japońską
 - przetarcie pędzlemitp.
- Przed malowaniem tynki wykańczane gąbką lub pędzlem należy omieść miękką miotełką.
- Grunt do tynków glinianych należy nanosić za pomocą opryskiwacza ogrodowego na wyschnięte tynki . Grunt należy nanieść dwukrotnie , unikając zacieków .Przed rozpoczęciem gruntowania należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie które może on uszkodzić,zwłaszcza :szkło,glazurę czy drewno. Ewentualne zachlapania należy bezzwłocznie usunąć mokrą szmatką .Chronić oczy i skórę. Grunt jest materiałem paro przepuszczalnym i składa się ze szkła wodnego potasowego oraz wody. Ściany możemy pomalować po całkowitym wyschnięciu gruntu.
- Więcej informacji na temat tynków glinianych i budownictwa naturalnego na stronie :
www.lepianka.org